

TOPCRET

The Experts Choice



**IMPERMEABLE
ALTA RESISTENCIA AL SOL
Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS**

T/SWIM®



TECNOLOGÍA

Resistente a los agentes químicos utilizados en el agua y a los rayos UV.



SUSTENTABILIDAD

No requiere obra y se aplica de manera rápida y sencilla tanto en piscinas nuevas como en reformas, gracias a sus excelentes cualidades adhesivas.



40 COLORES

Disponible en una amplia paleta de colores, texturas y con el acabado artesanal con llana, T/SWIM® logra superficies de gran calidad y belleza.

T/SWIM® es nuestro sistema para piscinas, zonas húmedas y spa. Es resistente a los agentes químicos utilizados en el agua y los rayos UV.

- Nuestro Departamento de I + D ha logrado crear T/Swim®, un revestimiento específico para piscinas, que conserva las mismas ventajas del Microcemento®: disponible en muchos colores, instalación rápida y sin necesidad de retirar la base existente
- Es resistente a los agentes químicos utilizados en el agua y los rayos UV
- Colores inspirados en la naturaleza, que harán de su piscina una pieza única. A su vez, permite combinar colores para formar cenefas o motivos, dándole personalidad a su piscina.
- T/Swim no requiere obra y se aplica de manera rápida y sencilla tanto en piscinas nuevas como en reformas.
- Gracias a sus excelentes cualidades adhesivas puede ser instalado sobre cemento, hormigón, cerámica y gresite
- Topcret ha creado junto a T/Swim® el tratamiento T/Grip®, un acabado que aumenta la resistencia al deslizamiento que lo hace ideal también para el contorno de su piscina.

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES



T/SWIM® ha sido rigurosamente testado por entidades independientes, bajo estándares internacionales, dándonos la autoridad para respaldar nuestros claims.

En el enlace encontrará los certificados.

CARTA DE COLORES



DATOS TÉCNICOS Y TEST

	Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM ²
	Dureza superficial, UNE-EN 13892-6: 2003	43 N/MM ²
	Determinación de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir, UNE-ENV12633	27
	Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892 - 4	160 M
	Resistencia al impacto: UNE-EN ISO 6272	>14,7 N/M



Resistencia al hielo/deshielo:

**EXPOSICIÓN A -30°C DURANTE 12 HS
y consecuente inmersión en agua a
10° para 12hs. después de 30 ciclos.**

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

barcelona@topcret.com
T. +34 932 74 12 08

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013
BARCELONA - ESPAÑA

TOPCRET



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108635925

