

TOPCRET

The Experts Choice

Ficha Técnica

**Base
Elástica**



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108635925



Base Elástica

Este es un sistema de dos componentes que se utiliza como pretratamiento y preparación de base. Gracias a sus propiedades elásticas, permite generar una primera capa impermeable y minimizar el riesgo de movimiento en la base que se comunicaría al revestimiento decorativo final. Por su carácter cementicio, se puede utilizar como preparación base para piscinas, duchas y revestimientos de paredes, ofreciendo mejores garantías para la impermeabilización y el aislamiento.

- GROSOR MÍNIMO
- CAPACIDADES ADHESIVAS Y ELÁSTICAS
- DEBIDO A COMPOSICIÓN, ES PERFECTA COMO PREPARACIÓN DE BASE, TRATAMIENTO DE FISURAS Y IMPERMEABILIZACION ADICIONAL EN ZONAS HÚMEDAS.
- PUEDE SER INSTALADA SOBRE CEMENTO, HORMIGÓN, METAL, PLÁSTICO, ASFALTO, TERRAZO Y CERAMICA.
- RÁPIDO EN MEZCLA, INSTALACIÓN Y SECADO
- FÁCIL DE INSTALAR Y PERMITE OFRECER GARANTIAS ADICIONALES

INSTRUCCIONES GENERALES

Debido a su espesor y gran adhesión, es importante considerar la reacción de la superficie sobre la que se aplicará. Por lo tanto, la preparación es esencial. Las superficies deben estar perfectamente limpias, libres de desechos y objetos sueltos. Sin humedad, bien niveladas y lisas. El estado de la base, especialmente en relación con la planimetría, tendrá una influencia importante en la calidad de acabado de MICROCEMENTO®. Temperatura de trabajo: entre 5 C y 30 C / Humedad Soporte Consentida: hasta 18 % (medido con hidrometro de madera).

SISTEMA DE APLICACIÓN

Una vez que se prepara la mezcla respetando la proporción dada, el producto se aplica manualmente con una llana. Para impermeabilización: la primera capa se coloca directamente sobre el soporte base, sin la malla en fibra de vidrio, como imprimación. Luego, una segunda capa con la malla de fibra de vidrio, prestando atención a pegarla en toda la superficie con especial cuidado en las esquinas. Para el refuerzo base, instalen 3 capas, cada una con su malla.

CONSIDERACIONES FINALES

Una vez que la instalación esté acabada según el criterio elegido, la base elástica está lista para recibir el proceso del material que se prefiera por entero.

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante la aplicación, use siempre: guantes, máscara de válvula de polvo, gafas, zapatos de seguridad, protección auditiva, casco de seguridad, cualquier otra cosa requerida por las directivas generales.

NOTA: AUNQUE LOS DETALLES TÉCNICOS Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LO MEJOR DE NUESTRO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ INCLUIDA DEBE, EN TODOS LOS CASOS, TOMARSE COMO INDICATIVA Y SUJETA A REVISIÓN DESPUÉS DE UNA APLICACIÓN A LARGO PLAZO Y PARA SITUACIONES ESPECIALES; POR ESTA RAZÓN CUALQUIERA QUE TENGA LA INTENCIÓN DE UTILIZAR EL PRODCUTO DEBE ASEGURARSE DE ANTEMANO DE QUE ES ADECUADO PARA LA APLICACIÓN PREVISTA. EN TODOS LOS CASOS, SOLO EL USUARIO ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL USO DEL PRODUCTO. CONSULTE CON UN ESPECIALISTA DE TOPCRET PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES UTILIZANDO LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: INFO@TOPCRET.COM

ALMACENAMIENTO

Normalmente, si los cubos están bien sellados y conservados adecuadamente, evitando la luz solar directa y los espacios húmedos, la caducidad es de aproximadamente 2 años para las partes líquidas y 4 años para los polvos. **2 años para los productos de Acabado y 6 meses para el Endurecedor.** Después de ese período no recomendamos el uso ya que no es posible garantizar su calidad original.

DATOS TÉCNICOS Y TEST

	Impermeabilidad al agua UNE-EN 14891:2017 Apdo A.7	No se observa penetración de agua y incremento de peso ≤ 20 g
	Resistencia a la adherencia inicial UNE-EN 14891:2017 Apdo A6.2	1.0 N/MM2
	Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua UNE-EN 14891:2017 Apdo A6.4	0.8 N/MM2
	Resistencia a la adherencia tras calor UNE-EN 14891:2017 Apdo A6.5	1,3 KN/MM2
	Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo-deshielo UNE-EN 14891:2017 Apdo A6.6	0.8 N/MM2

The Experts Choice

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

barcelona@topcret.com
T. +34 932 741 208

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013
BARCELONA - ESPAÑA

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM

