

TOPCRET

专家的选择

数据表

弹性底层



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108635925



弹性底层

这是一个双组分系统，用作预处理和基层准备。
它可以生成这种特定的水泥产品的第一层，
利用其弹性作为额外的防水材料，
或将底层移动的风险降至最低，
任何的移动都会影响最后的表面涂层。
由于其类似水泥的特性，
使它可以 应用在游泳池、淋浴间和墙面的基层，
提供更好的防水和绝缘保证。
尤其是对于户外的陶瓷地板更有底层加固的作用。

- 极小厚度
- 粘合性和弹力
- 由于其成分，它非常适合作为基层准备，
在潮湿地区进行裂缝处理和额外的防水。
- 可以安装在水泥、混凝土、金属、塑料、
沥青、露台和陶瓷上。
- 快速混合、安装和干燥
- 易于安装并提供额外保证

一般说明

由于它的厚度和高附着力，
必须考虑它所施工的表面。
准备工作是必不可少的。
表面必须完全清洁，没有碎屑和松散的物体。
没有湿气，平整度好且光滑。
基层的状况，尤其是与平面测量有关的情况，将对
MICROCEMENTO® 的饰面质量产生重要影响。
工作温度：介于5°C 和 30°C之间 /
允许的湿度可到：18%（使用木质比重计测量的）。

最后注意事项

根据所选标准施工完成后，弹性底层就可以完全接收您
所选的材料过程。

产品应用

混合物按照给定的比例准备好后，使用抹子手动涂抹产
品。对于防水：
第一层直接涂在基层上，不使用玻璃纤维网，当作底
层。然后，用玻璃纤维网铺第二层，注意将其粘在整个
表面上，特别注意角落。
基层的加固上安装 3 层，每层都有自己的网格。

安全守则

在施工期间一定要戴上：手套、防尘阀面罩、护目镜、
安全鞋、听力保护装置、安全头盔，及其他一般要求的
装备。

注意：尽管本文档中包含的技术细节和建议是根据我们的知识和经验得出的，但在任何情况下，此处包含的所有信息都应被视为指示性信息，并应遵守审查截止日期。特殊情况；出于这个原因，任何打算使用本产品的用户都必须提前确保它适用于预期的应用。在任何情况下，只有用户应对使用产品所产生的后果承担全部责任。请使用以下电子邮件地址向 **TOPCRET** 专家咨询更多细节：
INFO@TOPCRET.COM

弹性底层

保存

一般来说，如果桶子密封良好并保存得当，避免阳光直射和潮湿的空间，液状产品的保质期约为 2 年，粉剂为 4 年。

测试和技术数据

	防水性 UNE-EN 14891:2017 Section A.7	未观察到水的渗透， 增加的重量 $\leq 20\text{ g}$
	初始粘合强度 UNE-EN 14891:2017 Section A6.2	1.0 N/mm2
	浸水后的附着力 UNE-EN 14891:2017 Section A6.4	0.8 N/mm2
	加热后的附着力 UNE-EN 14891:2017 Section A6.5	1.3 kN/mm2
	冻融循环后的粘合强度 UNE-EN 14891:2017 Section A6.6	0.8 N/MM2

CERTIFICADOS



Base Elástica 已经由独立机构按照国际标准进行了严格的测试，使我们有权力支持我们的主张。请点击链接查找证书。

专家的选择

london@topcret.com

电话：+44 (0) 20 7624 2180

办公室和陈列室：

4 Hampstead West

224 Iverson Rd, London NW6 2HL

LONDON – UK

info@topcret.com

T. +34 932 74 12 08

TOPCRET总部：

Gran Via de les Corts Catalanes,

828, 08013 BARCELONA 巴塞罗那

SPAIN 西班牙

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM

