

TOPCRET

The Experts Choice

Ficha Técnica

**Metales
Reales**



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108635925



Metales Reales

La colección **METALES REALES** es nuestra línea exclusiva de aspecto metálico. Se genera mediante la instalación de un Microcemento con polvo de metal real dentro de la composición, y es este aspecto que le confiere un acabado muy realista. Debido a la naturaleza de su composición, es adecuado únicamente para interiores, tanto para suelos como paredes. Se puede también instalar en áreas de humedad media, ya que la exposición constante al vapor y al agua puede causar una oxidación excesiva y dañar su aspecto.

- CREA SUPERFICIES CONTINUAS, UNIFORMES Y SIN JUNTAS.
- GROSOR MÍNIMO (APROX. 2MM).
- EXCELENTES CUALIDADES ADHESIVAS.
- DISPONIBLE EN ZINC, ALUMINIO, COBRE, ACERO & CORTEN, LATÓN Y BRONCE CON LA POSIBILIDAD DE MEZCLAR CON LIQUIDO NEUTRO, ROJO, VERDE O NEGRO PARA CREAR EFECTOS ESPECIALES Y JUGAR CON LAS TEXTURAS.
- ADECUADO PARA ZONAS DE INTERIOR Y PEQUEÑAS ÁREAS.

INSTRUCCIONES GENERALES

Debido a su espesor y gran adhesión, es importante considerar la reacción de la superficie sobre la que se aplicará. Por lo tanto, la preparación es esencial. Las superficies deben estar perfectamente limpias, libres de desechos y objetos sueltos. Sin humedad, bien niveladas y lisas. El estado de la base, especialmente en relación con la planimetría, tendrá una influencia importante en el acabado del producto. Temperatura de trabajo: entre 5°C y 30°C. Humedad Soporte Consentida: Hasta 18% (medido con hidrometro de madera).

SISTEMA DE APLICACIÓN

El producto se aplica a mano con llana de metal y movimientos semicirculares. El sistema está compuesto por diferentes capas: 2 manos de BASE Topcret con malla en fibra de vidrio, posteriormente 1 capa de Microcemento® (cualquier color). Luego, se mezcla el polvo del Microcemento Metal elegido, con su liquido y se instalan 2 capas. Para obtener el efecto real del metal, deberemos lijar con el grano correcto según el metal elegido. Para acabar, el sellado es obligatorio en caso de suelos y zonas húmedas, con 2 manos de sellador y 2 de cera. Para conseguir el efecto metálico más real deberíamos evitar el sellado, teniendo en cuenta que al principio manchará al tacto y estará desprotegido. *Consejos: para que brille más, pasar la llana repetidamente una vez que el producto esté seco.

CONSIDERACIONES FINALES

Una vez que la instalación esté finalizada, los suelos **se pueden pisar a partir de pasadas 24hs** y quedan perfectamente **impermeabilizados a partir de las 72hs**. Aunque esté abierto al paso en breve tiempo se recomienda no transportar ni arrastrar pesos por encima antes de los primeros 5 días. La dureza completa y secado se alcanza a los **21 días de la colocación**.

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante la aplicación use siempre: guantes, más de válvula de polvo, gafas, zapatos de seguridad, protección auditiva, casco de seguridad, cualquier otra cosa requerida por las directivas generales.

NOTA: AUNQUE LOS DETALLES TÉCNICOS Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LO MEJOR DE NUESTRO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ INCLUIDA DEBE, EN TODOS LOS CASOS, TOMARSE COMO INDICATIVA Y SUJETA A REVISIÓN DESPUÉS DE UNA APLICACIÓN A LARGO PLAZO Y PARA SITUACIONES ESPECIALES; POR ESTA RAZÓN CUALQUIERA QUE TENGA LA INTENCIÓN DE UTILIZAR EL PRODUCTO DEBE ASEGURARSE DE ANTEMANO DE QUE ES ADECUADO PARA LA APLICACIÓN PREVISTA. EN TODOS LOS CASOS, SOLO EL USUARIO ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL USO DEL PRODUCTO. CONSULTE CON UN ESPECIALISTA DE TOPCRET PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES UTILIZANDO LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: INFO@TOPCRET.COM

Metales Reales

INSTRUCCIONES GENERALES

A través de una limpieza frecuente y utilizando un detergente con PH neutro, aseguramos que polvo y suciedad no afecten el acabado y aspecto del Microcemento.

NO USAR NUNCA: Solventes y hidrocarburos, productos químicos y/o altamente agresivos. Permitidos (no más de 2 hrs): detergentes anti-manchas, ácido clorhídrico, Alcohol, Acético.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Normalmente, si los cubos están bien sellados y conservados adecuadamente, evitando la luz solar directa y los espacios húmedos, la caducidad es de aproximadamente 2 años para las partes líquidas y 4 años para los polvos. **2 años para los productos de Acabado y 6 meses para el Endurecedor.** Después de ese período no recomendamos el uso ya que no es posible garantizar su calidad original.

DATOS TÉCNICOS Y TEST

	Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM ²
	Dureza Superficial, UNE-EN 13892-6:2003	43 N/MM ²
	Determinación de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir UNE-ENV 12633	27
	Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272	160 µM
	Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4	>14,7 N/M

CARTA DE COLORES



The Experts Choice

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

barcelona@topcret.com
T. +34 932 741 208

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013
BARCELONA - ESPAÑA

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM

