

TOPCRET

专家的选择

数据表

REAL METALS (真金属系列)



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108635925



REAL METALS（真金属系列）

REAL METALS是我们的独有的金属饰面系列。它是将 Microcemento 与真正的金属粉末混合而制成的，正是这一点使其具有极真实的饰面效果。由于其组成的性质，它仅适用于室内的地板和墙壁。它也可以应用于中等湿度的地方，因为持续暴露于蒸汽和水中会导致过度锈蚀，破坏其外观。

- 创造连续、均匀、无接缝的表面
- 约 2 毫米的极小厚度
- 优异的粘合性
- 提供锌、铝、铜、软钢、黄铜、青铜纹理，可与红色、绿色或黑色中性液体混合，以产生特殊效果和不同的纹理。
- 更适合室内和小区域

一般说明

由于它的厚度和高附着力，
必须考虑其施工的表面。
因此，准备工作是必不可少的。
表面必须完全清洁，没有碎屑和松动物体。
无湿气，平整且光滑。
基层的状况，尤其是平面度，
将对饰面品质产生重要的影响。
工作温度：介于 5°C 至 30°C 之间 /
允许的湿度可到：18% (使用比重计测量)。

产品应用

产品是用金属抹子以交错和半圆形方式手工涂抹。
此系统由不同的涂层所构成：2 层带玻璃纤维网格的底涂层，然后是 1 层 Microcemento® (任意颜色)。
产品是用金属抹子以交错和半圆形方式手工涂抹。
此系统由不同的涂层所构成：2 层带玻璃纤维网格的底涂层，然后是 1 层 Microcemento® (任意颜色)。
之后，将所选金属微水泥的粉末与金属混合，并涂抹 2 层。要获得真正的金属效果，我们必须根据所选的金属使用正确的粒度进行打磨。在地板和潮湿区域的基层中，必须使用 2 层密封剂和 2 层蜡进行密封。

最后注意事项

地板在施工完成 24 小时后可以行走，
72 小时后完全防水。
虽然它在短时间内可以踩踏，
但建议在头 5 日不要在上面搬运或拖拽重物。
涂抹后 第21 天可达到完全硬度和干燥。

安全规则

在施工期间一定要戴上：
手套、防粉阀口罩、护目镜、安全鞋、听力保护装置、安全头盔，及其它一般要求的装备。

注意：虽然本文件中包含的技术细节和建议是根据我们的知识和经验得出的，但在任何情况下，本文件中所包含的所有信息均应视为指示性信息，并应遵守审查截止日期。特殊情况；出于这个原因，任何打算使用本产品的用户都必须提前确保它适用于预期的应用。在任何情况下，只有用户应对使用产品所产生的后果承担全部责任。请使用以下电子邮件地址向 [Topcret](mailto:INFO@TOPCRET.COM) 专家咨询更多细节：
INFO@TOPCRET.COM

REAL METALS（真金属系列）

一般说明

经常清洁并使用 pH 中性洗涤剂，
以确保灰尘和污垢不会影响 Microcemento 的饰面和外观。
切勿使用：溶剂和碳氢化合物，或高腐蚀性的化学产品。
允许使用 (不超过2小时)：
抗污洗涤剂、盐酸、酒精、醋酸。

保存

一般来说，如果桶子密封良好并保存得当，
避免阳光直射和潮湿空间，
液状产品的保质期约为 2 年，粉剂为 4 年。

测试和技术数据

	粘合强度，UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM2
	表面硬度，UNE-EN 13892-6：2003	43 N/MM2
	未抛光地板的防滑性测试 UNE-ENV 12633	27
	抗冲击性：UNE-EN ISO 6272	160 M
	耐磨性 BCA，UNE-EN 13892-4	>14,7 NM
	液态水渗透率 UNE-EN 1062-3:2008	0,01 KG/(M2·H0,5)
	耐化学性 UNE-EN 13529 3 天后无缺陷，橄榄油，红酒，酒精，染发剂，醋，柠檬汁	

色彩系列



专家的选择

london@topcret.com

电话：+44 (0) 20 7624 2180

办公室和陈列室：

4 Hampstead West

224 Iverson Rd, London NW6 2HL

LONDON – UK

info@topcret.com

T. +34 932 74 12 08

TOPCRET总部:

Gran Via de les Corts Catalanes,

828, 08013 BARCELONA 巴塞罗那

SPAIN 西班牙

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM

