

TOPCRET

专家的选择

数据表

T/SWIM®



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108635925



T/SWIM®

T/SWIM® 是我们用于游泳池和 SPA 水疗的产品。可抵抗水中使用的化学试剂和 UV 紫外线。高度防水，同时具有 Microcemento® 的优点：有多种颜色可供选择，施工快速且无需拆除现有底层。

- 创造连续、均匀、无缝的表面
- 约 2-3毫米的极小厚度
- 有多种颜色和质地可供选择
- 翻新的理想选择，不需要拆除现有的材料
- 手工打造独一无二的作品
- 由于其出色的粘性，它可以应用于水泥、混凝土、陶瓷和石膏
- 不产生灰尘和噪音，不需要工作许可
- 易于清洁
- 抗化学品和紫外线

一般说明

由于它的厚度和高附着力，必须考虑它所应用的表面。因此，准备工作是必不可少的。

表面必须完全清洁，
没有碎屑、松散的物体、
没有湿气、平整度好且光滑。
尤其是其平面度，
将对 T/SWIM® 的饰面效果
产生重要影响。

工作温度：
介于5°C 和 30°C之间。允许的湿度可到：
18% (用比重计测量)。

产品应用

产品是用抹子手工涂抹的。

由不同的涂层所组成：

2 个带有玻璃纤维网作为防水预处理的弹性涂层，然后是 2 个T/SWIM® 底层，2 个颜色层 (BAXAB® 粉末+ T/SWIM® 液体)，最后是密封系统：

3 层 T/SWIM® 聚氨酯。

*我们的防滑系统 T/GRIP® 也可应用在泳池区域的边缘或楼梯上。

最后注意事项

施工完成后，必须留出必要的时间进行干燥。

24小时后可以通行，但7 天后才能完全防水。虽然24 小时后可以踩踏，
但建议在前 5 日避免撞击或施加重物。

21 天后可达到完全的硬度。

建议不要等待超过一个月才向池子里注水。

安全守则

在施工期间一定要戴上：手套、防尘阀口罩、护目镜、安全鞋、听力保护装置、安全头盔，及其他一般要求的装备。

一般说明

经常清洗并使用 pH 值为中性的清洁剂，
以确保灰尘和污垢不会影响T/SWIM® 的表面和外观。

切勿使用：防污清洁剂、化学品和/或强腐蚀性、盐酸、酒精、醋酸。

产品应用

一般来说，如果立方体密封良好并保存得当，
避免阳光直射和潮湿的空间，
液状产品的保质期约为 2 年，
粉剂为4年，最后涂装产品为2年。

测试和技术数据

	抗粘附性，UNE-EN 13892-6	>1,2 N/MM2
	表面硬度，UNE-EN 13892-6:2003	43 N/MM2
	未抛光地板的防滑性测试 UNE-	27
	耐磨性 BCA，UNE-EN 13892 - 4	160 M
	抗冲击性：UNE-EN ISO 6272	>14,7 N/M
	液态水渗透率 UNE-EN 1062-3:2008	0,01 KG/(M2-H0,5)
	抗冻融性：	12 小时内暴露在 -30°C 的温度下， 然后在 10°C 的水中浸泡 12 小时。 30 次循环后未观察到任何缺陷 (如开裂、龟裂、失色或材料退化)。

化学药剂

描述

观察结果

ANTIALGAE EXTRA 30ml / m3C.	除藻剂	涂抹要求的试剂 28 天后， 未观察到任何类型的缺陷（无气泡、无裂缝、无鳞片、无颜色变化）。 测试后观察到颜色从原始颜色变为黄色。
FLOCU ml / m3	絮凝剂	
PH MINUS 300mg / l	pH 值降低剂	
PH PLUS 300mg / l	pH 值调节剂	
GR 90 30ml / m3	颗粒氯	
海水	盐水	
BROMINE 片剂 18mg / l	消毒剂	
OXYGEN 片剂 60mg / l	氯代用品	
盐酸 (HCl)	强酸清洁剂	测试后观察到颜色从原始颜色变为黄色。

实验室测试和认证



T/Swim® 已由第三方机构根据
国际标准进行了全面的测试，
允许我们对声明进行验证。
在链接中您将看到实际的认证。

颜色系列



专家的选择

london@topcret.com

电话：+44 (0) 20 7624 2180

办公室和陈列室：

4 Hampstead West

224 Iverson Rd, London NW6 2HL

LONDON – UK

info@topcret.com

T. +34 932 74 12 08

TOPCRET总部:

Gran Via de les Corts Catalanes,

828, 08013 BARCELONA 巴塞罗那

SPAIN 西班牙

TOPCRET



WWW.TOPCRET.COM

